(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-130034

(43)公開日 平成11年(1999)5月18日

(51) Int. Cl.	6	識別記号	庁内整理番号	F I			技術表示箇所
B65D	1/02			B65D	1/02	В	
	1/42				1/42		
	8/08				8/08		

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全4頁)


東京都江東区大島3丁目2番6号			
株式会社吉			

(54) 【発明の名称】合成樹脂製ラベル補強薄肉容器

(57) 【要約】

【課題】容器体を薄肉にすることにより材料削減を図ると共に、インサート成形によりラベルを周壁に添着させて剛性向上を図る。

【解決手段】横断面形状が前後方向に細長の周壁2下面を閉塞させると共に、周壁2上端部から肩部を介して口頸部3を起立した容器において、ラベル4をインサート成形により薄肉周壁の左右両側壁外面の全面へ添着させる。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】横断面形状が前後方向に細長の周壁2下面を閉塞させると共に、周壁2上端部から肩部を介して口 頸部3を起立した容器において、ラベル4をインサート 成形により薄肉周壁の左右両側壁外面の全面へ添着させ た、

ことを特徴とする合成樹脂製ラベル補強薄肉容器。

【請求項2】上記口頸部3上端を重合させて熱溶着により閉塞させると共に、口頸部3周壁の前部又は後部外面から先端面閉塞の注出筒7を前後方向へ突設させた、ことを特徴とする請求項1記載の合成樹脂製ラベル補強 瀬肉容器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は薄肉周壁をラベルで 補強した合成樹脂製ラベル補強薄肉容器に関する。

[0002]

【従来の技術】液体噴出器等の本品に液体等を補充する ための合成樹脂材製の詰替え容器は強度や剛性を高める ため比較的厚肉にされているが、できるだけ薄肉にして 20 材料削減を図る方が省資源化に資することとなり環境対 策上からも望ましい等の理由から、近時、液体等の内容 物補充用の詰替え容器として一部では袋が用いられてい る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、袋には次のような欠点がある。

①袋は剛性が小さく、かつ、口頸部を有しないため液体 等の内容物の充填が容易ではなく、このため充填速度が 遅い。

②剛性が小さいことから内容物が減少すると倒れるおそれがある。

③剛性が小さいことから持ちにくく、このため本品への内容物の補充時における取扱いが難しい。

②剛性が小さく、口頸部を有しないことからキャップを 使用することができず、このため倒れた場合に袋から内 容物がこぼれでる。

り袋は形態が定まっており、形状選択の幅が小さいため デザインが一種類に限られる。

⑥ある程度の剛性をもたせるためには合成樹脂材にアルミニウム薄板を積層させなければならずコスト高である。

【0004】請求項1記載の合成樹脂製ラベル補強薄肉容器は、容器体を薄肉にすることにより材料削減を図ると共に、インサート成形によりラベルを周壁に添着させて剛性をもたせるというものである。

[0005]請求項2記載の合成樹脂製ラベル補強薄肉容器は、口頸部を熱溶着により閉塞させることにより、

キャップを不要にして更なる材料の削減を図るものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】第1の手段として、横断面形状が前後方向に細長の周壁2下面を閉塞させると共に、周壁2上端部から肩部を介して口頸部3を起立した容器において、ラベル4をインサート成形により薄肉周壁の左右両側壁外面の全面へ添着させた。

【0007】第2の手段として、上記第1の手段が有する解決課題を有するほか、上記口頸部3上端を重合させて熱溶着により閉塞させると共に、口頸部3周壁の前部又は後部外面から先端面閉塞の注出筒7を前後方向へ突設させた。

[8000]

30

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面を 参照しながら説明する。図1乃至図3において、1は容 器体で、該容器体周壁2の横断面形状は前後方向に細長 の楕円形状をなす。周壁2下面は底壁で閉塞され、ま た、周壁2上端部から肩部を介して口頸部3を起立す る。

【0009】周壁2は左右両側壁外面のほぼ全面にわたってラベル4を添着させている。該ラベルは容器体1の成形後に添着させるのではなく、インサート成形により添着させる。すなわち、容器体1はプロー成形により一体成形するのであるが、この際、ラベル4を金型キャピティ内へインサートして周壁2の左右両側壁外面へ添着させる。このようにラベル4を成形後に添着させることなく、成形時に添着させるのは剛性がより増大するからである。

【0010】口頸部3外面にキャップ螺合用雄ねじ5を形成し、該キャップ螺合用雄ねじに雌ねじ付きのキャップ6を螺合させる。このように口頸部3にキャップ螺合用雄ねじ5を形成する場合には、剛性をもたせるべく口頸部3の厚さは周壁2の厚さよりも厚くする。なお、キャップ6を口頸部3へ螺合させる場合には、薄肉の周壁2がよじれないように口頸部3の基部を指で挟持して行う。

ているの11】ロ頸部3の閉塞はキャップによることなく、請求項2記載のように熱溶着によることも可能である。この場合には口頸部3は周壁2の厚さと同一厚さにすると共に、図5に示すように口頸部3周壁の前部又は後部外面から先端面閉塞の注出筒7を前後方向へ突設させる。そして、口頸部3を熱溶着により閉塞させるには、図4に示すように加熱装置8を左右方向から口頸部3上端へ接近させて口頸部3上端を重合させることにり溶着させる。溶着後の状態を示すのが図5である。【0012】容器体1の素材には合成樹脂材を使用し、かつ、上記の如くプロー成形により一体成形する。な

お、容器体1の厚さは材料削減の観点からできるだけ薄 50 い方が好ましい。具体的には従来の容器の肉厚が0.8 3

 ~ 1 . $2 \, \text{mm}$ であることから、これよりも小さい範囲にする。

【0013】一方、ラベル4の素材としては合成樹脂材、金属、紙等が使用されるが、廃棄物リサイクルの観点からは容器体と同一材質の合成樹脂材が好ましい。また、ラベル4の厚さは液体等の内容物が減少しても容器体1が倒れない程度の剛性を有する範囲であればよく、従って、容器体1の肉厚によって異なるが、例えば容器体1の肉厚を0.2~0.3mmの範囲にする場合には0.1~0.2mmの範囲にする。

【0014】次に本実施形態の作用について説明する。 出荷は容器が空の状態で行い、出荷先で容器内へ液体等 の内容物を充填する。充填は図6に示すように既存の充 填機を使用し、吐出ノズル9を口頸部3内へ挿入させて 行う。充填後、上記の手段により口頸部3を熱溶着によ り閉塞させるか、又はキャップで閉栓する。この状態で 消費者の手元に渡る。

【0015】詰め替える場合は注出筒7の先端部を切断した後、図7に示すようにこれを本品10の口頸部に臨ませて容器内容物を本品へ移しかえる。キャップ6を使 20用するものでは単にキャップを外して本品へ移しかえればよい。内容物が容器内に残っている場合には、キャップを使用するものではキャップを螺合させることにより、キャップを使用しないものではそのままの状態で保管すればよい。一方、内容物をすべて本品へ移しかえた場合にはそのまま廃棄すればよいが、ラベル4の材質が合成樹脂材である場合は、金属や紙の場合に比較してリサイクルが容易である。

[0016]

【発明の効果】請求項1記載の合成樹脂製ラベル補強薄 30 肉容器は次のような効果を奏する。

●容器体を薄肉に形成するため、材料削減が可能になって省資源化が図れ、併せて容器の軽量化をも実現しう

る。

②口頸部を有するため既存の充填機を使用することことができ、加えて、ラベル補強されているので、充填速度を速くすることができる。

[0017] ③ラベル補強により剛性を有するため内容 物が減少しても倒れることがない。

④ラベル補強により剛性を有するため持ちやすく、従って、結替え時の取扱いが容易である。

⑤ラベル補強により剛性を有することから種々の形態を 10 とることができ、従って、デザイン上の選択の自由度が 増大する。

⑥ ラベルの材質を容器体と同一とする場合は廃棄物リサイクルが容易である。

【0018】請求項2記載の合成樹脂製ラベル補強薄肉容器は、口頸部を熱溶着により閉塞させるため、キャップが不要となり更なる材料の削減が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る合成樹脂製ラベル補強薄肉容器を示す斜視図。

20 【図2】同じく、容器体を前後に2分割した状態を示す 斜視図。

【図3】同じく、図2のX部における拡大断面図。

【図4】同じく、口頸部の熱溶着工程を示す斜視図。

【図 5】 同じく、口頸部の熱溶着後の状態を示す斜視 図。

【図6】同じく、熱溶着前における容器への内容物充填 状態を示す斜視図。


【図7】同じく、本品への詰替え状態を示す斜視図。 【符号の説明】

2 周壁


3 口頸部

4 ラベル

7 注出筒







【図2】

